



# ЮКИ АЙТОКИВИ

Каменное покрытие для цоколя и стен



# Творите, вдохновляйтесь вместе с Tikkurila

## **и у Вас получится**

Юки Айтокиви – это каменное покрытие для наружных поверхностей, создающее солидную и долговечную поверхность с крошкой натурального камня. С помощью каменного покрытия Юки Айтокиви у Вас появилась возможность планировать индивидуальные эффектные поверхности стен и деталей конструкции Вашего дома. Каменное покрытие применяется для цоколя, наружных стен и таких подчеркивающих архитектуру деталей, как колонны, центральные входы и элементы украшений. Уникальная возможность колеровки каменного покрытия Юки Айтокиви предлагает широкую гамму натуральных цветов минералов.

# Цвета и прочность от финских скал

*Каменное покрытие Юки Айтокиви включает в себя четыре стандартных цвета камня, встречающиеся в финской природе: Красный гранит, Черный габбро, Серый гранит и Светлый известняк. Серый и светлый базисы можно колеровать по приложенному на следующих страницах каталогу цветов Юки Айтокиви без потери блеска и натурального вида камня.*

## **Натуральная поверхность для цоколя и стен**

Юки Айтокиви представляет собой легкий в применении, атмосферостойкий материал, который можно применять на все вертикальные поверхности здания. Покрытие защищает и украшает цоколь, стены, колонны, оконные и дверные проемы, входы и другие детали, подчеркивающие архитектуру здания. Покрытие наносится стальным шпателем или распылением, смотрите подробные инструкции по нанесению на стр. 6–7.

Черный габбро



Серый гранит



Красный гранит




Светлый известняк



# Цвета покрытия ЮКИ АЙТОКИВИ

Каменное покрытие для цоколя и стен

## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА




Светлый базис КРА  
Цвет фона 4980



Серый базис КРС  
Цвет фона 4977



Красный гранит  
Цвет фона 4853




Черный габбро  
Цвет фона 4979



КР01 КРА  
Цвет фона 4816



КР02 КРА  
Цвет фона 4835



КР03 КРС  
Цвет фона 4847



КР04 КРС  
Цвет фона 4859



КР05 КРС  
Цвет фона 4883



КР06 КРА  
Цвет фона 4846



КР07 КРС  
Цвет фона 4960



КР08 КРС  
Цвет фона 4965



КР09 КРС  
Цвет фона 4966




КР10 КРС  
Цвет фона 4967

Крошка покрытия Юки Айтокиви является натуральным материалом, и ее цвет меняется в зависимости от партии добытого камня. Покрытие образует структурную поверхность.




KP11 КРА  
Цвет фона 4946




KP12 КРА  
Цвет фона 4948



KP13 КРС  
Цвет фона 4972



KP14 КРС  
Цвет фона 4973




KP15 КРС  
Цвет фона 4979



KP16 КРС  
Цвет фона 4977




KP17 КРС  
Цвет фона 4985



KP18 КРС  
Цвет фона 4901




KP19 КРС  
Цвет фона 4991




KP20 КРС  
Цвет фона 4985



KP21 КРА  
Цвет фона 4940



KP22 КРА  
Цвет фона 4942



KP23 КРС  
Цвет фона 4941



KP24 КРС  
Цвет фона 4943



KP25 КРС  
Цвет фона 4913

Выкраски настолько близки к оригинальным цветам, насколько позволяет техника воспроизведения цвета.

Цвет фона выбран из каталога "Каменные фасады".

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## СОВЕТЫ ПО ОКРАСКЕ

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Покрытие нельзя проводить при ярком солнечном свете.
- Работы рекомендуется начать, например, с задней части здания. Вы легко усвоите правильный метод нанесения уже после обработки нескольких квадратных метров.
- Старайтесь организовать работу таким образом, чтобы рабочие швы, образующиеся во время перерыва и смены банок, приходились на незаметное место, например, на угол.
- Тщательно перемешайте каменное покрытие перед нанесением.
- Наносите покрытие Юки Айтокиви стальным шпателем легкими движениями. Прижатое слишком сильно к подложке покрытие может образовать слишком тонкий и неплотный слой.
- Небольшие следы от инструмента, видимые на мокрой поверхности, исчезнут после высыхания покрытия.
- Цвет каменного покрытия может меняться в зависимости от партии добытого камня. При использовании покрытий разных партии изготовления место стыка старой и новой партии рекомендуется покрыть их смесью в соотношении 1:1.
- Старайтесь организовать работу таким образом, чтобы рабочий шов приходился на самое незаметное место.
- Защитите окна и другие, не подлежащие покрытию поверхности перед грунтованием и покрытием. В случае попадания брызг на поверхность окна, незамедлительно вытрите их.
- Раствор для выравнивания должен быть таким прочным, как, например, раствор для выправления поверхностей Юки. Если в качестве раствора будет использоваться какой-либо другой материал, проверьте его пригодность для данного назначения. Раствор считается слишком мягким, если после увлажнения отвердевшей поверхности на ней можно сделать вмятину ногтем. Раствор считается слишком песчаным по составу и непригодным для покрытия, если с поверхности после высыхания можно смахнуть песочную пыль, песок и каменную крошку.



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Очистите обрабатываемую поверхность от грязи, пыли и высолов. Промойте заплесневелые, покрытые мхом и т.п. поверхности снизу вверх моющим средством Хомеенпойсто согласно инструкции по применению. Удалите с ранее окрашенной поверхности слабодержащуюся краску и прочие посторонние включения. Отшлифуйте или соскоблите неровности и заделайте углубления раствором для выправления поверхностей Юки согласно инструкции по применению. Зашкурите залитые в опалубку бетонные поверхности и удалите цементный клей, например, стальной щеткой или шлифовальным камнем. Бетонные блоки и неровные бетонные поверхности всегда выравнивайте раствором для выправления поверхностей Юки.

## ВЫПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новые бетонные блоки или неровные бетонные поверхности всегда выправляйте раствором для выправления поверхностей Юки, используя прямую сторону стального шпателя. После нанесения выровняйте поверхность широкими проходами при помощи прямой кромки длинного стального шпателя. В большинстве случаев поверхность получается достаточно гладкой уже после нанесения стальным шпателем, но, при необходимости, через 20–40 минут после нанесения раствора ее можно еще дополнительно затереть увлажненной, мягкой губчатой теркой. Поверхность готова к затиранию, когда раствор больше не прилипает к терке и она легко двигается по поверхности. Позаботьтесь о дополнительном уходе за поверхностью, закрывая ее пластмассовой пленкой или увлажняя ее водой (распылением) по утрам и вечерам в течение 2–4 суток. Покрытие можно производить после отверждения поверхности, то есть не ранее, чем через две недели после нанесения раствора.



1



2



3



4

## ГРУНТОВАНИЕ

В связи с тем, что первоначальный цвет подложки просвечивается сквозь каменное покрытие Юки Айтокиви, поверхность необходимо загрунтовать. Проверьте цвет для фона в каталоге цветов Юки Айтокиви. Для цоколя рекомендуются проводить дополнительное грунтование Силиконовой грунтовкой компании Tikkurila в целях уменьшения проявления высолов.

Загрунтуйте цоколь одним слоем краски для цоколя Юки (ФОТО 1). Загрунтуйте стены фасадной краской Новасил или краской для цоколя Юки.

## ПОКРЫТИЕ

На цоколь или другую небольшую сплошную поверхность нанесите покрытие одним слоем. Тщательно перемешайте покрытие Юки Айтокиви перед нанесением. Нанесите покрытие стальным шпателем слоем толщиной приблизительно 2 мм на участок площадью 1–2 м<sup>2</sup> зараз (ФОТО 2). Выровняйте нанесенный слой, слегка проводя шпателем по поверхности под небольшим углом (ФОТО 3). Позаботьтесь о том, чтобы каменная крошка покрытия была нанесена по всей поверхности плотно, равномерно и в обильном количестве. Старайтесь организовать работу таким образом, чтобы рабочие швы, образующиеся во время перерывов, приходились на незаметное место.

На стены и большие сплошные поверхности покрытие рекомендуется наносить двумя слоями. После высыхания первого слоя нанесите второй тонкий слой покрытия Юки Айтокиви. Незамедлительно (в течение 15 минут) затрите поверхность пластмассовой теркой, слегка нажимая (ФОТО 4). Если терка не двигается легко, покрытие нанесено слишком толстым слоем. Удалите лишнее покрытие стальным шпателем.

### *Нанесение распылением*

Каменное покрытие Юки Айтокиви можно наносить и распылением, например, воронкообразным распылителем или растворонасосом с размером сопла не меньше 7 мм. Нанесите покрытие под небольшим давлением на расстоянии ок. одного метра от поверхности. Распыляйте круговыми движениями перпендикулярно к поверхности. Выровняйте нанесенный слой стальным шпателем, проводя его по поверхности под небольшим углом. При желании получить структурную поверхность, нанесите второй слой покрытия туманом на высохшую поверхность.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Водоразбавляемое каменное покрытие (максимальная зернистость ок. 1,5 мм)
- Применяется для покрытия бетонных и полностью выровненных раствором поверхностей
- Колеруется в цвета каталога Юки Айтокиви
- Наносится шпателем или распылением (большие поверхности отделяются затиранием)
- Тара: 10 л, содержит 14 кг
- Расход: 2–3 кг/м<sup>2</sup> на один слой шпателем или 3,5–4,5 кг/м<sup>2</sup> на два слоя распылением



Юки Айтокиви

# ЮКИ АЙТОКИВИ

Каменное покрытие для цоколя и стен

## ООО Тиккурила

Россия, 195112, Санкт-Петербург  
Уткин пр., 15, лит. Н  
тел./факс (812) 380 3399  
e-mail: info.ru@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru

## ООО Тиккурила

Россия, 141000, Мо, Мытищи  
ул. Воронина, вл. 5, стр. 1  
тел. (495) 225 8812  
факс (495) 225 8813  
e-mail: moscow.office@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru

## ООО Тиккурила

Россия, 630055, Новосибирск  
ул. М. Джалиля, 11, офис 603  
тел./факс (383) 333 0205,  
330 1410, 332 8141  
e-mail: tikkurila\_s@mail.nsk.ru  
www.tikkurila.ru

## ТОВ Тиккурила

Украина, 04073, Киев  
Московский пр., 9, корп. 6  
тел. +380 44 391 5960  
факс +380 44 391 5965  
e-mail: info.ua@tikkurila.com  
www.tikkurila.ua

## ИП Тиккурила

Р. Беларусь, 220036, Минск  
пр. Дзержинского, д. 5, офис 4402  
тел. +375 17 328 1868  
факс +375 17 328 1865  
e-mail: belarus.office@tikkurila.com

## ТОО Тиккурила

Казахстан, 050062, Алматы  
ул. Кабдолова (Маречека), 16  
тел. +7 727 333 5888  
факс +7 727 333 7238  
e-mail: info.kz@tikkurila.com

## Tikkurila Oyj

P.O.Box 53  
FI-01301 Vantaa, Finland  
tel. +358 9 857 71  
fax +358 9 8577 6922  
info.ru@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru



82 021 0 MES YKIAVO  
AVALON

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В РОССИИ**

тел. 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)

